

## QUIMITOP PATCH FINO

MORTERO CEMENTICIO DE FRAGUADO ULTRA RÁPIDO PARA REPARACIÓN O RESANE ESTRUCTURAL DE CONCRETO.

### DESCRIPCIÓN

**QUIMITOP PATCH FINO** es un mortero cementicio elaborado con cementos de fraguado rápido, resinas poliméricas y aditivos que al mezclarse con agua produce un mortero listo para la reparación y resane de grietas, oquedades, desconches, despostilladuras y acabados con defectos de máximo 12 mm (1/2") de espesor.

### USOS

**QUIMITOP PATCH FINO** se usa para la reparación de piezas prefabricadas de concreto (durmientes de tren, dovelas, vigas, trabes, etc.) que requieran de rellenar o reparar huecos, roturas, fracturas, grietas y desintegración superficial hasta un máximo de 12 mm (1/2") de espesor, así como para el enlucido de concreto.

Para aplicaciones residenciales y comerciales de alto tránsito como departamentos, condominios, hoteles, vestíbulos, restaurantes, centros de convenciones, aeropuertos entre otros.

### VENTAJAS

- Es de fraguado ultra rápido, por lo que es posible optimizar tiempos de trabajo.
- Es de fácil de aplicación y viene listo para usarse, basta con mezclarse con agua.
- Desarrolla una alta resistencia mecánica en un tiempo corto.
- Presenta una excelente adherencia en sustratos de concreto.
- **QUIMITOP PATCH FINO** viene modificado con resinas poliméricas y compuestos de autocurado que disminuyen considerablemente la formación de grietas superficiales.
- Se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores considerando un tiempo de aplicación de 10 min en condiciones normales.

### FORMA DE EMPLEO

#### a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe de estar sana y estructuralmente firme, limpia, libre de polvo, aceites, pinturas, desmoldantes, curadores, grasas o materiales que impidan la perfecta adherencia del **QUIMITOP PATCH FINO**, para lo cual es necesario remover cualquier material mal adherido o contaminado a través de medios manuales o mecánicos.
- El concreto debe estar libre de cualquier presión hidrostática negativa y/o humedad excesiva.
- Antes de aplicar el producto, humedezca totalmente la superficie con agua, evitando encharcamientos.

#### b) PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- **QUIMITOP PATCH FINO** viene listo para usarse. Se recomienda mezclar un saco de 30 kg con 8.7 o 9.6 L de agua limpia, dependiendo de la consistencia requerida.
- Para obtener un mejor desempeño, se debe adicionar el polvo al agua y mezclarse con un taladro de bajas revoluciones equipado con espas por aproximadamente 3 min, detenga, raspe las paredes y el polvo seco del fondo y vuelva a mezclar hasta obtener una pasta sin grumos.
- Evite introducir aire.
- Mezcle únicamente la cantidad de mortero que pueda aplicarse en 10 min, dependiendo de las condiciones ambientales, ya que después de este tiempo **QUIMITOP PATCH FINO** iniciará su fraguado.

#### c) APLICACIÓN

- Una vez mezclado **QUIMITOP PATCH FINO** se debe aplicar con lina metálica presionando el mortero contra el sustrato. Aplicar el mortero en capas de aproximadamente 3 mm hasta lograr el espesor deseado, hasta un máximo de 12 mm (1/2"), permita que la primer capa haya iniciado a fraguar antes de aplicar la segunda.
  - Después de la aplicación del producto curar **QUIMITOP PATCH FINO** con curador base agua (**CURAQUIM E LPU**, **CURAQUIM NP ENDURECEDOR**, **CURAQUIM ACRILICO**) para optimizar su desempeño.
- NOTA: Recomendable realizar pruebas previo a la colocación.

### RECOMENDACIONES

- No exceda la cantidad de agua recomendada en esta ficha.
- Preparar solo porciones que pueda utilizar en 10 min.
- Usar agua limpia y templada.
- Siempre añada el polvo al agua.
- No aplicar a temperaturas menores de 6 °C, ni mayores de 35 °C.
- No lo utilice para rellenar juntas de dilatación y de control existentes
- No es recomendable aplicar cuando la humedad relativa sea mayor al 85%.
- Cuando la humedad relativa sea muy baja, se recomienda curar la aplicación con **CURAQUIM NP ENDURECEDOR** o **CURAQUIM ACRILICO** para optimizar su desempeño.
- No aplique sobre losetas autoadhesivas, madera prensada, tablonés de madera aglomerada, paneles de aglomerado o tipos similares de sustratos dimensionalmente inestables.
- Para la manipulación del producto utilice guantes de hule, mascarilla contra polvos y goggles.
- Las herramientas utilizadas deben lavarse con agua antes de que el producto haya endurecido.

### RENDIMIENTOS

Un saco de 30 kg de **QUIMITOP PATCH FINO** rinde aproximadamente 6.5 m<sup>2</sup> a 3 mm de espesor.

# QUIMITOP PATCH FINO

MORTERO CEMENTICIO DE FRAGUADO ULTRA RÁPIDO PARA REPARACIÓN O RESANE ESTRUCTURAL DE CONCRETO.

## PRESENTACIÓN

QUIMITOP PATCH FINO se surte en:

- Saco de 30 kg

## TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Color	Visual	Gris Concreto
Apariencia	Visual	Polvo
Duración de la mezcla	Funcional	10 min máximo
Tiempo de fraguado	ASTM C-191	30 min
Resistencia a la compresión	ASTM C-109	140-160 kg/cm <sup>2</sup> 180-200 kg/cm <sup>2</sup> 200-220 kg/cm <sup>2</sup> 250-280 kg/cm <sup>2</sup>
1 día		
3 días		
7 días		
28 días		

Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio aproximadamente 25°C ± 2 °C y 50 % de humedad relativa.

## ALMACENAJE

QUIMITOP PATCH FINO debe almacenarse siempre bajo techo, en un lugar seco y sobre tarimas, por tratarse de un producto que contiene cemento se deberá tener cuidado para evitar el contacto con la humedad. En estas condiciones, QUIMITOP PATCH FINO conserva sus propiedades por 9 meses.

IMPERQUIMIA, S.A. de C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Alcaldía Tlalpán, C.P. 14030, Ciudad de México. Planta: Carr. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac, Edo. de México, C.P. 55755. Atención al Cliente: 800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.mx www.imperquimia.mx

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.